



ТОО «Омас-Интегрейтед»  
Республика Казахстан,  
г. Актобе, ул. Мирзояна 17  
Тел / Факс: +7 3132 57 67 89  
E-mail: [info@omac-int.com](mailto:info@omac-int.com)  
[www.omac-int.com](http://www.omac-int.com)



## ГИДРАТНАЯ ИЗВЕСТЬ

### ПАРАМЕТР

### ТИПИЧНЫЙ АНАЛИЗ

Описание	Гидроксид Кальция, гидратная известь.
Физическое состояние	Белый - грязнобелый гранулированный или прилированный продукт
Размер частиц	100 % пропускает 500 микрон 97.1 % пропускает 75 микрон
Насыпная плотность	Приблизительно 480 кг/м <sup>3</sup>
Кальций, Са Са (ОН) <sub>2</sub> , процентная масса	96.6 %
СаСО <sub>3</sub> , процент	175 %
MgОН <sub>2</sub>	0.57 %
SiO <sub>2</sub>	0.61 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.11 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.08 %
CaSO <sub>4</sub>	0.03 %

• **QUALITY • WORLDWIDE SINCE 1968** •

• Drilling Mud, Workover & Completion Chemicals, Fluid Systems & Engineering Services •  
• Cement Additives • Stimulation, Production & Refinery Chemicals • Laboratory Testing Equipment •