



ТОО «Омас-Интегрейтед»  
Республика Казахстан,  
г. Актобе, ул. Мирзояна 17  
Тел / Факс: +7 3132 22 48 95  
E-mail: [info@omac-int.com](mailto:info@omac-int.com)  
[www.omac-int.com](http://www.omac-int.com)



# OS MICA

## СЛЮДА

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

OS MICA доступен в трех видах: МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ, СРЕДНИЙ и КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ.

#### ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	свободно сыплющиеся от светло желтого до коричневого цвета чешуйки.
Растворимость	нерастворим
Молекулярная формула	$K_2Al_4[Si_6Al_2O_{20}(OH,F)_4]$
SG	2.73
Объемный вес	50 – 60 lb/ft <sup>3</sup>
pH	9.2
Влажность	0,5 % max
Жесткость	3

#### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ MICA широко используется как превентивный метод против потери циркуляции когда ожидается зона поглощения. Мелкие размеры частиц позволяют продукту проходить сквозь вибросита без помех для нормальной операции. СРЕДНИЙ И КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ используются для преодоления умеренных поглощений, или в комбинации с другими материалами для противостояния серьезным потерям циркуляции. OS MICA химически инертна и не будет неблагоприятно влиять на раствор. Способы обращения с OS MICA могут варьироваться широко, но обычно это 4-6 ppb.

#### ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ (ASTM D 716/56)

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ	40 меш
СРЕДНИЙ	25 меш
КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ	15 меш

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение	прохладном и сухом месте
Срок годности хранения	24 месяца

#### УПАКОВКА

OS MICA упаковывается в 25кг многослойные бумажные мешки.